

COLLE PVC GEL MB EXPERT

1083537 – 1083610 - 1083538

FONCTIONNALITE

Colle en gel pour assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié (uPVC)

- _ Assemblage des tubes et raccords PVC destinés à l'adduction sous pression d'eau potable (eau destinée à la consommation humaine), froide ou chaude
- _ Collage de canalisations sous pression non destinées à la consommation humaine.
- _ Collage de canalisations d'évacuation d'eaux sanitaires ou usées (évacuation des lave-vaisselle et lave-linge).
- _ Collage de canalisations d'eaux vannes
- _ Collage de canalisations de descentes d'eaux pluviales
- _ Convient pour l'assemblage de canalisations en PVC pour lignes souterraines de télécommunication

Labels et Agréments

- _ **Atec 14/06-1023**
- _ **Certificat CSTBat 11-1023**



_ **Compatibilité eau Potable : conforme aux listes positives française en vigueur :**

Attestation IRH environnement 06 CLP NY 002

Caractéristiques techniques

Aspect	Gel thixotrope (ne coule pas en application verticale)
Densité	0,92
Extrait sec	20%
Viscosité Brookfield	15 Pa.s
Résistance au cisaillement après 24 heures de séchage (NF T 54-096)	5 MPa
Tenue à la température	90 °C
Temps de séchage à respecter	Eau potable sous pression : 24h minimum puis procéder à un rinçage de l'installation pendant 30 min, conformément au DTU 60-31 Pression : 1 H en réparation de diamètre <90mm 24 H dans les autres cas Evacuation : 1 H

Mise en œuvre

Les assemblages réalisés à l'aide de l'adhésif COLLE PVC GEL MB EXPERT doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

(Extraits des DTU 60-31, -32, -33 CH 3.21).

La température de mise en œuvre doit être comprise entre +5°C et +35°C.

COLLE PVC GEL MB EXPERT

Préparation

- _ Vérifier la présence du chanfrein à l'extrémité du bout mâle du tube ou du raccord. Dans le cas où une coupe du tube est effectuée sur le chantier, reconstituer ce chanfrein à l'aide d'une lime ou de tout autre procédé permettant d'obtenir le même profil
- _ Afin de permettre un emboîtement à fond du bout mâle dans l'emboîture, mesurer et reporter à l'aide d'un crayon gras ou feutre la profondeur de l'emboîture sur le bout mâle du tube ou du raccord.
- _ Afin de supprimer la peau de surface des éléments, dépolir par rotation les parties à assembler (bout mâle et emboîture) à l'aide d'un papier abrasif fin : l'emploi d'une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cette opération.

Mode d'emploi

- _ Nettoyer les deux éléments à assembler à l'aide d'un chiffon propre imbibé de DECAPANT PVC EXPERT, veiller à ne pas effacer le repère pendant cette opération
- _ Enduire sans excès et bien étaler, à l'aide d'un pinceau, une couche uniforme et mince d'adhésif, d'abord sur l'entrée de l'emboîture, puis sur la totalité du bout mâle, en terminant dans le sens longitudinal
- _ L'adhésif séchant relativement rapidement, emboîter immédiatement les deux éléments à fond, en poussant longitudinalement sans mouvement de torsion, jusqu'au repère initialement tracé.
- _ Il est nécessaire, dans tous les cas, de respecter un temps minimal de séchage avant de manipuler l'assemblage, afin d'éviter tout mouvement relatif des pièces entre elles.
- _ Afin d'éviter une évaporation excessive de solvants volatils, veiller entre chaque usage de l'adhésif et du décapant à bien refermer les récipients qui les contiennent

Consommation

Nombre de raccords moyens réalisables au 100 ml :

Ø Dn En mm	32	40	50	63	80	90	100	110	125	140
Nombre	45	22	18	9	5.5	5	4.5	3.5	3	2

Nettoyage du matériel

En cas de nécessité, le pinceau peut être nettoyé avec du DECAPANT PVC MB EXPERT. Mais ce produit ne doit jamais être utilisé pour diluer la colle.

Astuce

L'agitation vigoureuse du produit rend celui-ci liquide.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +3 5°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 24 mois pour les emballages métalliques et de 12 mois pour les emballages plastiques.

Observations

La mise en oeuvre doit obligatoirement être effectuée en un lieu protégé de la pluie. D'autre part, il est indispensable de veiller à ce que le bidon ne puisse recevoir des projections (pluie ou autre), ce qui détruirait l'adhésif restant dans ce bidon.

De même, il est indispensable de veiller à ce que les éléments à assembler, ainsi que le pinceau, ne soient pas mouillés avant l'application de l'adhésif