

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE



Description du produit:

Mastic silicone acétique monocomposant, traité fongicide

Caractéristiques:

- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Excellente résistance aux agressions chimiques

Applications :

- Tous joints dans des locaux à forte humidité
- Joints de raccordement et de finition en cuisines
- Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas
- Travaux de vitrage et miroiterie

Conditionnement :

- **Teintes:** existe en blanc et transparent.
- **Emballage:** cartouche de 310ml

Durée de stockage :

- 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et froid, à des températures de +5°C à +25°C

Propriétés techniques :

- **Base :** polysiloxane
- **Consistance :** pâteux
- **Système de durcissement :** par l'humidité de l'air
- **Vitesse de polymérisation :** 2mm/24 hrs (à 20°C/65% H.R.)
- **Pelliculation :** env. 7 min (à 20°C / 65% H.R.)
- **Dureté :** 25 ± 5 Shore A
- **Densité :** 1.03 (transp) - 1.25 (teintes)
- **Retrait :** aucun
- **Résistance aux températures :** -60°C à +200°C
- **Reprise élastique :** >90%
- **Déformation max. :** 25%
- **Module d'élasticité à 100% :** 0.40 N/mm² (DIN 53504)
- **Tension maximale :** 1.60 N /mm² (DIN 53504)
- **Allongement à la rupture :** >500% (DIN 53504)

Supports :

- **Nature** : Tous les matériaux de construction usuels, à l'exception de baignoires et lavabos en matières synthétiques (acryliques)
- **Condition** : Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
- **Traitement préalable** : appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)

Dimensions des joints :

- **Largeur minimale** : 5 mm
- **Largeur maximale** : 30 mm
- **Profondeur minimale** : 5 mm
- **Recommandation** : largeur = 2 x profondeur du joint

Mode d'emploi :

- **Application** : pistolet manuel ou pneumatique
- **Température d'application** : + 1°C à +30°C
- **Produit de nettoyage** : white-spirit immédiatement après application
- **Finition** : lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Transport :

- **Route** : ADR: libre
- **Mer** : IMDG: libre
- **Air** : ICAO/IATA-DGR: libre
UN-N: pas d'application

Etiquetage :

- **Symbole** : aucun
- **Phrase R** : aucune
- **Phrase S** : aucune

Mesures de sécurité :

- Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques :

- A cause de son caractère acétique, certains supports peuvent être attaqués par le mastic